



Oznaczenie Designation	Wymiary Dimensio							Powierzchnia przekroju Sectional area	Masa Mass	Wielkości statystyczne Static values					
	h	b	tw	tf	R	hi	d			F	G	Jx	Jy	Wx	Wy
	mm							cm ²	kg/m	cm ⁴		cm ³		cm	
IPE 80	80	46	3,8	5,2	5	69,6	59	7,64	6	80,1	8,49	20	3,69	3,24	1,05
IPE 100	100	55	4,1	5,7	7	88,6	74,6	10,32	8,1	171	15,92	34,2	5,79	4,07	1,24
IPE 120	120	64	4,4	6,3	7	107,4	93,4	13,21	10,4	317,8	27,67	52,96	8,65	4,9	1,45
IPE 140	140	73	4,7	6,9	7	126,2	112,2	16,43	12,9	541,2	44,92	77,32	12,31	5,74	1,65
IPE 160	160	82	5	7,4	9	145,2	127,2	20,09	15,8	869,3	68,31	108,7	16,66	6,58	1,84
IPE 180	180	91	5,3	8	9	164	146	23,95	18,8	1317	100,9	146,3	22,16	7,42	2,05
IPE 200	200	100	5,6	8,5	12	183	159	28,48	22,4	1943	142,4	194,3	28,47	8,26	2,24
IPE 220	220	110	5,9	9,2	12	201,6	177,6	33,37	26,2	2772	204,9	252	37,25	9,11	2,48
IPE 240	240	120	6,2	9,5	15	220,4	190,4	39,12	30,7	3892	283,6	324,3	47,27	9,97	2,69
IPE 270	270	135	6,6	10,2	15	249,6	219,6	45,95	36,1	5790	419,9	428,9	62,2	11,23	3,02
IPE 300	300	150	7,1	10,7	15	278,6	248,6	53,81	42,2	8356	603,8	557,1	80,5	12,46	3,35
IPE 330	330	160	7,5	11,5	18	307	271	62,61	49,1	11770	788,1	713,1	98,52	13,71	3,55
IPE 360	360	170	8	12,7	18	334,6	298,6	72,73	57,1	16270	1043	903,6	122,8	14,95	3,79
IPE 400	400	180	8,6	13,5	21	373	331	84,46	66,3	23130	1318	1156	146,4	16,55	3,95
IPE 450	450	190	9,4	14,6	21	420,8	378,8	98,82	77,6	33740	1676	1500	176,4	18,48	4,12
IPE 500	500	200	10,2	16	21	468	426	115,5	90,7	48200	2142	1928	214,2	20,43	4,31